



## FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

### BROFIL SN/AG 6

### ALEACIONES PARA SOLDADURA BLANDA

FABRICANTE	NOMBRE COMERCIAL
BROQUETAS, S.L. C/ CAN SALLARÈS 12-16 08740 SANT ANDREU DE LA BARCA BARCELONA – ESPAÑA TELF. 0034 936401900 FAX 0034 936300938 <a href="mailto:broquetas@broquetas.com">broquetas@broquetas.com</a>	<b>BROFIL Sn/Ag 6</b>
IMAGEN PRODUCTO	DESCRIPCIÓN MATERIAL
	La aleación BROFIL Sn/Ag 6 tiene intervalo de fusión 221 - 240 °C. Es una aleación que por su composición está LIBRE DE PLOMO. Debido a sus características es idónea para su utilización en instalaciones termo sanitarias, calefacción, instalaciones de gas a baja presión, soldadura de cobre y sus aleaciones en general.
COMPOSICIÓN	NORMATIVA
<b>Sn 94 % Ag 6%</b>	Se fabrica por petición del mercado Cumple con la directiva ROHS
OTRAS INFORMACIONES	
<p>Diámetros: Este producto se puede suministra en diámetros comprendidos desde Ø 0.5 mm.( en este diámetro sólo en carretes de 100g., 250g. y 500g.) hasta Ø 6 mm.</p> <p>Formatos: Se suministra en carretes de plástico de 100 Gr.: 30 unidades/caja., 250 Gr.: 40 unidades/caja., 500 Gr.: 24 unidades/caja., 1 Kg.: 16 unidades/caja., 2 Kg. y 4 Kg. sobre pedido.</p> <p>Los datos se fundan en el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen garantía alguna de cualidades del producto y no generan ninguna relación jurídica contractual.</p>	
INTERLOCUTOR	DATOS DE INTERÉS
<b>GEORGINA GOMEZ</b>  Resp. De Calidad 	. Última actualización: Noviembre 2014 . Sector que expide la hoja de datos: Broquetas, S. L.