

## INFORMACIÓN DE PRODUCTO

### BRO CU 20 AG REC

Aleaciones para soldadura fuerte.  
Según DIN EN 1045 FL10

### DESCRIPCIÓN

**BRO CU 20 AG Recubierta** es una aleación indicada para la unión de cobre con cobre, latón, bronce, níquel y cualquier tipo de acero. Utilizado principalmente para instalaciones hidro-sanitarias, calefacción y refrigeración. Incorpora recubrimiento desoxidante.

### PROPIEDADES

Composición	:	Ag 19/20.5% Cu 44/45% Zn 34.6/40.6% Si 0.4%
Intervalo de fusión	:	690 - 810 °C
Punto de soldadura	:	610 °C
Prueba de tensión	:	380 N/mm <sup>2</sup>
Dureza	:	-
Densidad (gr/cm <sup>3</sup> )	:	8.8
Recubrimiento	:	BF4K 10 - 50 % / BH303 <5,5% /FK 0,1 – 5 %

### FORMATOS COMERCIALIZADOS

#### Diámetros

Se suministra en ø1.5 mm x 500mm de largo y ø2 mm x 500 mm de largo.

#### Formatos

Paquetes de 1Kg, 200gr y unidades de 5 varillas.

Nuestra recomendación se basa en amplios estudios y una gran experiencia práctica. Sin embargo, debido a la amplia variedad de materiales y condiciones bajo las cuales se emplean nuestros productos, no asumimos ninguna responsabilidad sobre el resultado obtenido o daño causado por mal uso.

Fecha revisión: 02/11/2018 Dpto. Calidad